

Спецификация

Показатель	Единица измерения	Допустимые значения	Метод тестирования
Линейная плотность	Денье	1,5±0,1	BISFA
Штапельная длина	мм	38±3	BC
Мокрая прочность	г/д	Не менее 2,50	BISFA
Мокрое удлинение	%	Не менее 18	BISFA
Маслоемкость	%	0,16±0,04	BC
Белизна (по Берже)	%	Не менее 76	BC
Влагопоглощение	%	8-13	FORTE
Сера	ppm	Не более 45	BC
Содержание золы	%	0,70±0,10	BC
pH	-	Не более 7,5	BC
Извитки	Количество/ дюйм	Не менее 5	BC
Матирующий агент	%	0,60-0,80	IBR
Время погружения	сек	Не более 6	EUROPEAN PHARMACOPOEIA
Водоудерживающая способность	г/г	16-18	EUROPEAN PHARMACOPOEIA
Водорастворимые фракции	%	Не более 0,70	EUROPEAN PHARMACOPOEIA
Фракции, растворимые в эфире	%	Не более 0,30	EUROPEAN PHARMACOPOEIA
Сульфатированная зола	%	Не более 1,7	EUROPEAN PHARMACOPOEIA
ПАВ (пена)	мм	Не более 4,0	EUROPEAN PHARMACOPOEIA

Примечание: физические свойства измеряются при температуре 25±2°C и относительной влажности 65±2%.

Страна происхождения:

Индия