

Спецификация

Показатель	Единица измерения	Значение	Допустимые значения	Метод тестирования
Линейная плотность	Денье	3,0	2,8-3,1	BISFA
Штапельная длина	мм	60	58-62	GRASIM
Условная прочность	г/д	2,2	Не менее 2,1	BISFA
Мокрая прочность	г/д	-	-	BISFA
Условное удлинение	%	19	Не менее 18	BISFA
Мокрое удлинение	%	-	-	BISFA
Влагопоглощение	%	11	9-14	FORTE
Маслоемкость	%	0,35	0,30-0,40	GRASIM
Белизна	%	-	-	-
Сера	ppm	150	Не более 250	GRASIM
pH	-	7,0	Не более 7,6	GRASIM
Извитки	Количество/дюйм	4,5	Не менее 4	GRASIM
Время усадки	сек	-	-	European Pharmacopoeia
Водоудерживающая способность	г/г	-	-	European Pharmacopoeia
Водорастворимые фракции	%	Соответствует	Не более 0,70	European Pharmacopoeia
Фракции, растворимые в эфире	%	-	-	European Pharmacopoeia
Сульфатированная зола	%	Соответствует	Не более 1,7	European Pharmacopoeia
Тенсид (пена)	мм	-	-	European Pharmacopoeia

Страна происхождения:

Индия